













○ Ficha técnica – Laminados

Plano	Características	Aplicaciones	Radios	Especificaciones	Colas	Almacenaje	Formas de Entrega	Acabados
Tacon	Compuesto de papeles decorativos y papeles base impregnados con resinas. El laminado lleva una capa superior transparente de poliéster puro. Grosos de 0.4 a 0.7 mm.		Según espesor: 14-8 mm 100°C 10-4 mm 120°C	Máxima formabilidad, proceso sencillo, lacable, no tóxico, fácil de limpiar. Testados según normas DIN 53799 y UNE 53491	PVAC, UF, Contacto, PUR, Termofusible EVA	20-23° C 50-60% HR	Ancho estándar 1240 mm. Suministrado en rollos y en hojas.	Mate, Alto brillo, Poro madera mate, Poro madera satinado, Coral.
Melam	Varias capas de papeles especiales impregnados con resinas melamínicas y fenólicas, las cuales son prensadas a alta presión y temperatura. Grosos de 0.2 a 1.0 mm.			Testados bajo la norma EN 438	PVAC, UF, Contacto, PUR, Termofusible EVA	20-23° C 50-60% HR	Anchos estándar 1650 y 1260 mm. . LM07 y LM10 solo disponible en hojas. . De LM02 a LM06 se suministra en rollos. Diámetro máx. 450 mm. . De LM04 a LM10 es posible en hojas de 5 m largo máx.	Poro madera, Poro fresno con varios brillos, Poro moderno, Serf, Perl, Millenium, Catedral, Zebra, Cerámico, Top Pine, Transversal, Suede, Ofix y diferentes brillos.
Sync	Varias capas de papeles impregnados en resinas de melamina y fenólicas especiales prensadas a alta temperatura y presión. Grosos de 0.2 a 1.0 mm.			Ensayado bajo normas DIN 68861, EN 438 y EN 12720	PVAC, Contacto, UF, PUR, Termofusible EVA	20-23° C 50-60% HR	Anchos estándar 1650 y 1260 mm. . LM07 y LM10 solo disponible en hojas. . De LM02 a LM06 se suministra en rollos. Diámetro máx. 450 mm. . De LM04 a LM10 es posible en hojas de 5 m largo máx.	

Iconos:  cocinas  hogar  contract  puertas  suelos

○ Ficha técnica – Laminados

Postforming	Características	Aplicaciones	Radios	Especificaciones	Colas	Almacenaje	Formas de Entrega	Acabados
Tacon	Compuesto de papeles decorativos y papeles base impregnados con resinas. El laminado lleva una capa superior transparente de poliéster puro. Grosos de 0.4 a 0.7 mm.	  	Según espesor: 14-8 mm 100°C 10-4 mm 120°C	Máxima formabilidad, proceso sencillo, lacable, no tóxico, fácil de limpiar. Testados según normas DIN 53799 y UNE 53491	PVAC, UF, Contacto, PUR, Termofusible EVA	20-23° C 50-60% HR	Ancho estándar 1240 mm. Suministrado en rollos y en hojas.	Mate, Satinado, Alto brillo, Poro madera mate, Poro madera satinado, Coral.
Melam	Varias capas de papeles especiales impregnados con resinas melamínicas y fenólicas especiales que lo dotan con flexibilidad. Grosos de 0.2 a 1.0 mm.	  	$R = \text{espesor} \times 10$ a 160°C	Testados bajo la norma EN 438	PVAC, UF, Contacto, PUR, Termofusible EVA	20-23° C 50-60% HR	Anchos estándar 1650 y 1260 mm. . LM07 y LM10 solo disponible en hojas. . De LM02 a LM06 se suministra en rollos. Diámetro máx. 450 mm. . De LM04 a LM10 es posible en hojas de 5 m largo máx.	Poro madera, Poro fresno con varios brillos, Poro moderno, Serf, Perl, Millenium, Catedral, Zebra, Cerámico, Top Pine, Transversal, Suede, Ofix y diferentes brillos.
Sync	Varias capas de papeles impregnados en resinas de melamina y fenólicas especiales prensadas a alta temperatura y presión. Grosos de 0.2 a 1.0 mm.	  	$R = \text{espesor} \times 10$ a 160°C	Ensayado bajo normas DIN 68861, EN 438 y EN 12720	PVAC, Contacto, UF, PUR, Termofusible EVA	20-23° C 50-60% HR	Anchos estándar 1650 y 1260 mm. . LM07 y LM10 solo disponible en hojas. . De LM02 a LM06 se suministra en rollos. Diámetro máx. 450 mm. . De LM04 a LM10 es posible en hojas de 5 m largo máx.	

Iconos:  cocinas  hogar  contract  puertas  suelos